

### stoll FLK-1K

Lösemittelfreier, 1K-Flüssigkunststoff zur Abdichtung für Flächen und Anschlüsse am Dach, Balkonen, Loggien, Laubengänge, Terrassen sowie in der Bauwerksabdichtung.

#### Eigenschaften:

- Sehr gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Feuchtigkeitsreagierend
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Ökologisch / EMICODE EC1 PLUS / DGNB Navigator Label
- Geruchsneutral
- UV-beständig
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Europäisch technische Bewertung nach ETAG 005 mit CE-Kennzeichnung in den höchsten Leistungsklassen
- AbP für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18533 / DIN 18535
- AbP für die Abdichtung von Arbeits- und Sollrissfugen bei Bauwerken aus WU-Beton
- Rissüberbrückend bis 2 mm
- Alkalibeständig
- Kennzeichnungsfrei
- Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN EN 13501-5: Broof(t1)



#### Anwendungsgebiete:

Zum Abdichten von Flächen und Anschlüssen am Dach, Balkonen, Loggien, Laubengänge, Terrassen sowie in der Bauwerksabdichtung nach DIN 18533 / DIN 18535.

#### Technische Daten:

Basis	Polyurethan-Hybrid
Verarbeitungszeit	ca. 1,5 Std.
Regenfest nach:	ca. 1 Std.
Überarbeitbar / begehbar nach:	ca. 12 Std.
Belastbar nach:	ca. 24 Std.
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd-Wert: ca. 2 m
Verarbeitungstemperatur	+1°C bis +40°C
Untergrundtemperatur	-5°C bis +50°C
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Klasse E
Farbe	grau
Verbrauch	ca. 3,20 kg / m <sup>2</sup>
Lagerstabilität (bei ca. 20°C / 50 % Luftfeuchte)	12 Monate (Originalgebinde kühl und trocken lagern)

#### Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss tragfähig, höchstens baufeucht, öl-, fett- und staubfrei sein. Mörtelreste, Staub, Sand und Rost sind mechanisch zu entfernen. Zum Entfetten nicht saugfähiger Untergründe eignet sich **Reiniger KM**. Haftet auch ohne Primer auf vielen bauüblichen Untergründen. Verträglichkeits- und Haftversuche auch den jeweiligen Untergründen sind empfehlenswert. Abluftzeiten bzw. die Überarbeitbarkeit der einzelnen Lagen sind einzuhalten.

Unmittelbar vor Verarbeitung gut aufrühren.

## Technisches Datenblatt

Die gemischte Abdichtung wird mit ca. 1/2 bis 2/3 der geplanten Menge in gleichmäßiger Schichtdicke aufgebracht. In diese noch frische Lage wird das Vlies falten- und hohlraumfrei eingelegt und mit einer trockenen Nylonfellrolle angerollt. Die Vlieszuschnitte müssen mindestens 5 cm untereinander überlappen. Danach wird die restliche Menge der gemischten Abdichtung von ca. 1/2 bis 1/3 auf die Fläche aufgetragen. Das Vlies muss vollständig getränkt sein und an seiner Oberfläche glänzen. Eine matte Oberfläche weist auf einen zu geringen Materialeinsatz oder auf eine höhere Aufnahmefähigkeit des Untergrundes hin. Anschließend sofort die Klebebänder entfernen.

### Lieferformen:

14 kg Kunststoffgebinde

### Sicherheit:

Siehe Sicherheitsdatenblatt

### Hinweis:

Alle Angaben in diesem Dokument basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Angaben und Erklärungen in diesem Dokument stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen Erklärung der stoll GmbH. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter [www.stollgmbh.com](http://www.stollgmbh.com).